

## FOLCO® LIT BL 9004

### Общие сведения

Тип продукта:	<b>FOLCO® LIT BL 9004</b> – дисперсионный клей без наполнителей на основе этиленвинилацетатного сополимера с поверхностно-активными субстанциями.
Область применения:	<b>FOLCO® LIT BL 9004</b> используется для различных целей в области переработки бумаги, особенно для склеивания книжного форзаца из картона с трудно склеиваемыми искусственными материалами
Свойства:	<b>FOLCO® LIT BL 9004</b> имеет хороший показатель склеивания во влажном состоянии и изначально высокую прочность

### Показатели:

Вязкость (в день розлива):	ок. 3.000	mPa·s	(Brookfield RVT, 20 °C, шпindel № 4, 20 оборотов в мин.)
pH:	около 4-5		
Плотность при 20°C	около 1,08	г/см <sup>3</sup>	
Мин. температура образования пленки:	около 0	°C	

### Рекомендации по применению:

Переработка:	На машинах Kolbus VBF Stahl Такие факторы, как температура, влажность и впитываемость материала, количество наносимого клея и процессы натяжения в материале оказывают различное воздействие на открытое время выдержки, время отверждения и время прессования. Тепло ускоряет время отверждения и сокращает открытое время выдержки  Клей необходимо проверить на совместимость с другими клеями
Очистка:	Во избежание присыхания клея оборудование промывают водой

## FOLCO<sup>®</sup> LIT BL 9004

### Прочие рекомендации

Рекомендации по безопасности:

По существующим на сегодня постановлениям по опасным материалам **FOLCO<sup>®</sup> LIT BL 9004** не является обязательным для маркировки.  
Пожалуйста, прочтите перед применением, хранением или переработкой Европейский лист безопасности.

Хранение:

В оригинальной упаковке и при подходящих условиях **FOLCO<sup>®</sup> LIT BL 9004** сохраняет свои свойства около 6 месяцев. Материал должен храниться при невысоких температурах, но не замерзать.  
Температура выше 25°C приводит к сокращению сроков хранения!

Необходимые производству для разрешения на отгрузку параметры перепроверяются нашим отделом качества; в зависимости от условий и сроков хранения они могут меняться в ту или другую сторону. При необходимости после длительного хранения клей рекомендуется перемешать.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 26.01.2015

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы.

Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт.

Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.