

# Техническая информация

ООО «ФОЛЬМАНН»

142434, Московская область,  
г.Ногинск, деревня Новое  
Подвязново, дом 11, офис 1Тел.: (495) 665 60 00  
E-Mail: follmann@mail.ru  
Internet: www.follmann.ru

## FOLCO MELT 2999 B

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Тип продукции:</b>           | <b>Высококачественный термоклей в гранулах на полиолефиновой основе.</b>  |
| <b>Область применения:</b>      | Формирование поддонов-лотков для пищевой промышленности, заклеивание коробов с трудносклеиваемыми поверхностями. Имеется допуск для упаковки пищевых продуктов.                         |
| <b>Характеристики:</b>          | Отличные удерживающие свойства. Чистое нанесение. Характеризуется отличной термостабильностью. Снижение расхода до 30-40% в сравнении с ЭВА. Высокие когезионные, адгезионные свойства. |
| <b>Склеиваемые поверхности:</b> | Подходит для склеивания поверхностей из крафт-бумаги, бумаги из вторичного волокна, с покрытием и без, в том числе нелакированных.  |
| <b>Способ нанесения:</b>        | Форсунка, валик.  |

|                   |                                      |                            |                |                              |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Параметры:</b> | • <b>Вязкость (По Брукфильду)</b>    | 1600 - 2000<br>1000 - 1500 | мПа·с<br>мПа·с | (при 160 °C)<br>(при 175 °C) |
|                   | • <b>Точка размягчения (R&amp;B)</b> | 108-112                    | °C             |                              |
|                   | • <b>Открытое время</b>              | 3-5                        | секунд         |                              |
|                   | • <b>Время схватывания</b>           | 1                          | секунда        |                              |
|                   | • <b>Цвет</b>                        | белый/<br>матовый          |                |                              |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Инструкция по применению:</b> | • <b>Рабочая температура</b> 160-175 °C |
|----------------------------------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Статус FDA:</b>                | Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.   |
| <b>Упаковка:</b>                  | Картонные коробки или мешки (бумажные, п/э, п/п), упакованные на европалете.  |
| <b>Хранение:</b>                  | Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.   |
| <b>Технические условия:</b>       | ТУ 20.52.10-001-73096189-2021   |
| <b>Руководство по применению:</b> | Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в ООО «ФОЛЬМАНН» за поддержкой. |

Данная информация основана на практическом опыте. Заказчик перед использованием продукта должен выяснить его пригодность к конкретному объекту применения, так как конечное использование этого продукта находится вне сферы нашего влияния. Рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытание продукта. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.