

Техническая информация

FOLCO® LIT PL 1002

Общие сведения

- Тип продукта: **FOLCO® LIT PL 1002** – дисперсионный клей без наполнителей на основе поливинилацетата с поверхностно-активными субстанциями.
- Область применения: **FOLCO® LIT PL 1002** используется в различных целях в области переработки бумаги, в особенности для бесконтактного нанесения через форсунку на инлайнерах.
- Свойства: **FOLCO® LIT PL 1002** клей быстрого отверждения, обеспечивает очень высокую скорость переработки.

Показатели:

- Вязкость (в день розлива): ок. 1.600 мПа·с (Brookfield RVT, 20 °C, шпindel № 3, 20 оборотов в минуту.)
- pH: около 4,0
- Плотность: около 1,08 г/см³
- Мин. температура образования пленки: около 0 °C

Рекомендации по применению:

- Подготовка материала: Детали должны быть чистыми, свободными от пыли и жира.
- Переработка: Через форсунку, специально для бесконтактного нанесения. Такие факторы, как температура, влажность и впитываемость материала, количество наносимого клея и процессы натяжения в материале оказывают различное воздействие на открытое время выдержки, время отверждения и время прессования. Тепло ускоряет время отверждения и сокращает открытое время выдержки.

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие ориентировочные значения:

температура в помещении, материала и клея	18 – 22	°C
Относительная влажность воздуха	60 – 70	%

Количество наносимого клея определяется впитываемостью и структурой поверхности склеиваемых материалов. Температура в помещении и температура материала не

Техническая информация

FOLCO® LIT PL 1002

Рекомендации по применению:

	должны быть ниже +10°C
Очистка:	Во избежание присыхания клея оборудование промывают водой
Совместимость:	Клей необходимо проверить на совместимость с другими клеями

Прочие рекомендации

Рекомендации по безопасности:	По существующим на сегодня постановлениям по опасным материалам FOLCO® LIT PL 1002 не является обязательным для маркировки. Пожалуйста, прочтите перед применением, хранением или переработкой Европейский лист безопасности.
Хранение:	В оригинальной упаковке и при подходящих условиях FOLCO® LIT PL 1002 сохраняет свои свойства около 6 месяцев. Материал должен храниться при невысоких температурах, но не замерзать. Температура выше 25°C приводит к сокращению сроков хранения! Необходимые для производства параметры для разрешения на отгрузку проверяются нашим отделом качества; в зависимости от условий и сроков хранения они могут меняться в ту или другую сторону. При необходимости после длительного хранения клей рекомендуется перемешать.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 26.01.2015

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.
Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.